

# Crogioli in porcellana Alsint, forma alta

Crogioli in porcellana Alsint, forma alta.

Materiale ceramico con tenore di Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> del 99,7%.

Utilizzabile fino a 2000 °C.

Non poroso, è a tenuta di gas e vuoto.

Resiste agli acidi, liquidi alcalini e metalli fusi.

Può essere usato per la fusione di sali, scorie e vetro.

Secondo norme DIN VDE 0335.

Capacità ml	Altezza mm	Ø sup. mm	Ø inf. mm	PZ	Codice Steda
10	30	25	15	1	HD-41360066
15	38	30	18	1	HD-41360106
20	40	33	18	1	HD-41360166
30	47	38	21	1	HD-41360206
45	54	42	25	1	HD-41360216
80	65	50	27	1	HD-41360406
150	75	62	32	1	HD-41360506
250	90	73	35	1	HD-41360606
350	100	85	35	1	HD-41360706
500	115	90	47	1	HD-41360806
1200	150	120	62	1	HD-41361006